

## Reinigungsempfehlung

norament® 926 crossline / satura  
 norament® 825 - 925 - 926 grano / lago / serra / strada  
 norament® 923 – 923 grano - 992 – 992 grano  
 norament® 928 ed – 928 grano ed - 927 grano ec

noraplan® mega acoustic - signa acoustic - stone acoustic  
 noraplan® sentica acoustic  
 noraplan® astro ec - mega ed - signa ed - stone ed – sentica ed

1	2	3	4	5
Erstreinigung nach der Verlegung	Erstpflege nach der Verlegung	Unterhaltsreinigung	Polieren	Intensive Zwischenreinigung
<p>Maschinelle Reinigung mit einer langsam laufenden Einscheibenmaschine und weicher Bürste oder Aktivfaserpad* (bei strukturierter Oberfläche) bzw. geeignetem roten Pad** (bei glatter Oberfläche). (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel).</p> <p>Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 min mit der Einscheibenmaschine intensiv abfahren. <b>Achtung:</b> Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.</p> <p>Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser nachspülen und erneut aufsaugen.</p>	<p>Nach Trocknung der Belagsoberfläche wird eine geeignete Wischpflege (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel) mit Wasser verdünnt und mit einem feinen Flachmopp gleichmäßig aufgetragen.</p> <p>Den getrockneten Wischpflegefilm mit einer geeigneten Polierbürste (bei strukturierten Belägen) bzw. mit einem geeigneten Polierpad** (bei glatten oder leicht strukturierten Belägen) mit Hilfe einer Einscheibenpoliermaschine*** verdichten.</p>	<p>Manuell: Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mopp-System + Doppelfahreimer) oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren mit geeigneten Mikrofaserbezügen und Wischpflegemitteln, im Wechsel mit Neutralreinigern, erzielt. (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel)</p> <p>Maschinell: Fläche mit Reinigungsautomaten, geeigneter weicher Bürste oder Aktivfaserpad* (bei strukturierter Oberfläche) bzw. mit geeignetem roten Pad** (bei glatter Oberfläche) mit schaumarmen Reinigungsmitteln nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller abfahren.</p>	<p>Damit eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht gehalten werden kann, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren mit geeigneter weicher Bürste (bei strukturierter Oberfläche) bzw. mit geeignetem Polierpad** (bei glatter Oberfläche) mit Hilfe einer Einscheibenpoliermaschine***</p>	<p>Sobald aufbauende Rückstände sich nicht mehr durch die Unterhaltsreinigung entfernen lassen, sollte eine intensive maschinelle Zwischenreinigung mit einer langsam laufenden Einscheibenmaschine erfolgen. Die Auswahl der Reinigungsmittel hängt vom Verschmutzungsgrad und von der Art der Rückstände ab. Daher sollten geeignete Reinigungsmittel wie Grundreiniger, Intensivreiniger sowie Pflegemittel und Verfahren bei den Reinigungsmittelherstellern objektspezifisch erfragt werden.</p>

### Grundsätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan® und norament® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.
- Reinigungs- & Pflegemittel dürfen nicht zu einer Überschreitung des vorgeschriebenen maximalen Erdableitwiderstands führen. Gegebenenfalls ist eine Probefläche zu erstellen.
- \*Geeignete Aktivfaserpads: Taski contact pad. Bitte vergleichbare Produkte bei den jeweiligen Herstellern erfragen.
- \*\*Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw.
- \*\*\* Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 300 -800 U/ Min für Polieren mit Polierbürste verwenden.
- \*\*\* Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 – 1500 U / Min für Polieren mit Polierpad verwenden.
- In überstellten Bereichen eignen sich zur maschinellen Unterhaltsreinigung folgende Reinigungsautomaten:
  - Qleeno Standard (Qleeno AB Schweden)
  - Nilfisk SC 350 (Nilfisk-Advance AG)
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, Tel. +49 (0)6201/80-5480 oder – 5398.

## Reinigungsempfehlung

norament® 926 crossline / satura  
 norament® 825 - 925 - 926 grano / lago / serra / strada  
 norament® 923 – 923 grano - 992 – 992 grano  
 norament® 928 ed – 928 grano ed - 927 grano ec

noraplan® mega acoustic - signa acoustic - stone acoustic  
 noraplan® sentica acoustic  
 noraplan® astro ec - mega ed - signa ed - stone ed

## Reinigungs- & Pflegemittel

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen **Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller im deutschen Markt** dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein vom **Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller** zu verwenden. Bitte die **produktspezifischen Herstellerangaben** beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der nachfolgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Unternehmen	Erstreinigung nach der Verlegung	Erstpflge nach Verlegung mit Wischpflge	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757 – 0	Intensivreiniger Taski Jontec best bei norament: 2 l auf 8 l Wasser bei noraplan: 1 l auf 9 l Wasser	Taski combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Taski tensol, 40 ml - 80 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 München Tel. +49 (0)89 / 350 608 – 0	Grundreiniger TEMPOLINO ULTRA bei norament: 2 l auf 8 l Wasser bei noraplan: 1 l auf 9 l Wasser	FLOOR TOP 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	FLOOR TOP, 40 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit UNIMAGIC, 40 ml -80 ml auf 8 l Wasser
Ecolab Deutschland GmbH 40589 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 / 9893 – 0	Grundreiniger Bendurol maxx bei norament: 2,5 l auf 7,5 l Wasser bei noraplan: 1 l auf 9 l Wasser	Indur maxx 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Indur maxx, 40 ml -80 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit Magic maxx, 40 ml auf 8 l Wasser
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305 – 0	Grundreiniger COPEX bei norament: 2,5 l auf 7,5 l Wasser bei noraplan: 1 l auf 9 l Wasser	PROCUR-Konzentrat 200 ml zu 8 l Wasser Polieren	PROCUR Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Wechsel mit Veriprop, 25 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964 -03	Grundreiniger LINAX plus bei norament: 2 l auf 8 l Wasser bei noraplan: 1 l auf 9 l Wasser	TAWIP 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	TAWIP, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit CLEAN extrem, 40 ml – 60 ml auf 8 l Wasser
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 5223 / 9970-40	Power Strip Neutra bei norament: 2 l auf 8 l Wasser bei noraplan: 1 l auf 9 l Wasser	Premium No 4 800 ml auf 8 l Wasser	Premium No 4, 40 ml auf 8 l Wasser Im Wechsel mit Severa Sky, 40 ml auf 8 l Wasser